

Soudatight SP

Version: 03/04/2020

Page 1 sur 3

Caractéristiques techniques

Base		Dispersion synthétique
Consistance		Pâte
Système de durcissement		Séchage physique
Pelliculation (à 23°C/50% H.R.)		Ca. 60 min
Densité**		Ca. 1,08 g/ml
Viscosité (Brookfield)		60 000 mPa.s → 90 000 mPa.s
Allongement à la rupture	ISO 37	> 500 %
Temps de séchage (23°C et 50% R.V.)		Ca. 24 - 48 h
Consommation (*)		200 - 500 g/m ² , en fonction du substrat
Résistance aux rayons UV et aux conditions climatiques		> 3 mois
Perméabilité à la vapeur d'eau (Sd)	EN ISO 12572	10,96 m
Facteur de résistance à la vapeur d'eau (μ)	EN ISO 12572	10241
Résistance à la température**		-20 °C → 80 °C
Température d'application		5 °C → 45 °C

* Les valeurs indiquées peuvent varier selon les conditions environnementales comme température, humidité, nature des supports. ** L'information concerne le produit complètement durci.

Description de produit

Soudatight SP est une pâte polymère de grande qualité à base d'eau qui, après séchage, forme une membrane élastique sans jointure, étanche à l'air et pare-vapeur.

Caractéristiques

- Etanche à l'air
- Pare-vapeur
- Elasticité permanente après polymérisation et très durable
- Forme une membrane sans jointure
- Bonne adhérence sur supports poreux
- Bonne adhérence sur des supports légèrement humides
- Bonne adhérence sur des supports légèrement poussiéreux
- Peut être peint, plâtré ou collé après séchage
- Label EC-1 PLUS : émissions très faibles
- Label émissions M1

- Joints mur-plafond
- Joints mur-mur
- Surfaces (pas d'applications du toit)
- Ossature bois
- Raccordements de fenêtres:
 - face intérieure du châssis intérieur (face visible)
 - face extérieure du châssis intérieur (avant l'application de l'isolation de façade)

Conditionnement

Couleur: bleu foncé (devenant noir après séchage), blanc (sans changement de couleur)
Emballage: Seau de 11 kg, seau de 16 kg

Durée de stockage

Au moins 12 mois dans son emballage d'origine fermé, en un endroit sec, par une température comprise entre 5 et 25 °C. Protéger du gel.

Applications

Etanchéité à l'air et au pare-vapeur des:

- Joints mur-sol

Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l'utilisation de notre produit. Puisque la conception, l'état du substrat et les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle, aucune responsabilité sur la base de cette publication est acceptée. Il est donc recommandé de toujours effectuer un essai préalable aux conditions locales spécifiques. Soudal se réserve le droit d'apporter toutes modifications à ses produits sans avis préalable.

Soudatight SP

Version: 03/04/2020

Page 2 sur 3

Supports

Types: tous les supports poreux courants dans la construction et rénovation. Compatible avec la plupart des EPDM et du bitume. Les supports non poreux peuvent retarder le séchage. Ne convient pas au verre, au PE, au PP et au PTFE.

Condition: Propre et dégraissé. Les substrats légèrement humides ou légèrement poussiéreux ne posent aucun problème.

Prétraitement: Aucun traitement préalable requis. Il est recommandé d'effectuer d'abord un test d'adhérence sur tout support.

Dimensions des joints

Les fentes, fissures ou ouvertures de moins de 5 mm peuvent être enduit avec Soudatight LQ. Les fentes, fissures ou ouvertures de plus de 5 mm peuvent être comblées avec par exemple Flexifoam ou recouvertes par Soudatextile en combinaison avec Soudatight SP.

Mode d'emploi

La température du Soudatight SP doit être proche de la température ambiante. Bien agiter avant utilisation. Soudatight SP est appliquée sur le support à l'aide d'un appareil de pulvérisation airless ou pneumatique, directement à partir du conditionnement. Le choix de l'appareil de pulvérisation, de la pression, du pistolet et de l'embout de pulvérisation dépend de l'application. Contactez Soudal pour des informations complémentaires sur mesure. Appliquez la pâte d'étanchéité à l'air, non diluée et uniformément en différentes couches (au moins 2) pour obtenir une épaisseur des couches entre 1 mm minimum et 3 mm maximum. Pour que la couverture soit la meilleure possible, le produit sera appliqué la deuxième fois sous un autre angle d'incidence. Il est recommandé de n'appliquer la 2e couche qu'une fois la pellicule de la première couche formée. L'épaisseur appliquée doit être mesurée ultérieurement (humide) à l'aide d'un

épaisseur (peigne à film humide). Pour les applications de fenêtre, veillez à ce que la pâte d'étanchéité à l'air forme une membrane sans joint d'au moins 3 mm sur l'encadrement de fenêtre, sur la mousse flexible jusqu'à ± 5 cm sur l'ébrasement du gros oeuvre. L'utilisation de ruban de masquage (sur l'encadrement de fenêtre) est recommandé. Celui-ci devra cependant être enlevé peu après l'application de Soudatight SP, avant son durcissement. Pour les connexions mur-sol, appliquer la membrane d'étanchéité à l'air suffisamment haut (au-dessus de la barrière à l'eau) pour garantir un chevauchement avec l'enduit. Pour les autres connexions, assurez-vous que Soudatight SP forme une membrane sans jointure sur le joint avec une largeur minimale de 3 cm des deux côtés du joint.

Produit de nettoyage: Il est possible d'éliminer Soudatight SP des matériaux et outils avec de l'eau avant durcissement.

Réparation: Avec le même produit.

Recommandations de sécurité

Observer l'hygiène de travail usuelle. Consultez l'emballage pour l'information additionnelle.

Remarques

- Ne pas utiliser en contact prolongé avec l'eau.
- Il n'est pas permis de diluer Soudatight SP.
- Soudatight SP peut être appliqué directement après séchage et découpage de la Flexifoam, là où avec les autres mousses PU il est nécessaire de patienter 24h à 48h après la découpe.
- Ne convient pas aux joints de dilatation, sauf en combinaison avec Soudatextile.
- Résistance limitée aux UV.

Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l'utilisation de notre produit. Puisque la conception, l'état du substrat et les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle, aucune responsabilité sur la base de cette publication est acceptée. Il est donc recommandé de toujours effectuer un essai préalable aux conditions locales spécifiques. Soudal se réserve le droit d'apporter toutes modifications à ses produits sans avis préalable.

Soudatight SP

Version: 03/04/2020

Page 3 sur 3

Normes et certificats

- Label EC-1 PLUS : très faibles émissions
- Rapport CSTC DE621XB622 LMA 5748 : détermination de la force adhésive d'une membrane liquide (Soudatight SP) sur divers types de supports.
- Rapport CSTC DE621xB622-2 LMA 5748 : détermination de la force adhésive de plâtres appliqués sur un support (blocs de mâchefer) traité avec Soudatight SP.
- Rapport CSTC DE621xB622-3 LMA 5748: Détermination de la propriétés de perméabilité à la vapeur d'eau de Soudatight SP.
- MO-01/1 Bauteilprüfung (Essai de système: étanchéité à l'air et à la pluie torrentielle de joint d'étanchéité entre la fenêtre et le mur)- (IFT Rosenheim)
- M1 Classification des émissions des matériaux de construction

Dispositions environnementales

LEED réglementation:

Soudatight SP est conforme aux exigences LEED. Matériels à faibles émissions : colles et mastics. Prescription SCAQMD n° 1168. Répond à USGBC LEED 2009 IEQ Credit 4.1 : Low-Emitting Materials - Adhesives & Sealants pour les limitations en matière de COV.

Responsabilité

Le contenu de cette fiche technique est le résultat de tests, de contrôles et de l'expérience. Elle est de nature générale et elle n'implique aucune responsabilité. Il incombe à l'utilisateur de déterminer, par un test, si le produit convient pour l'utilisation.

Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l'utilisation de notre produit. Puisque la conception, l'état du substrat et les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle, aucune responsabilité sur la base de cette publication est acceptée. Il est donc recommandé de toujours effectuer un essai préalable aux conditions locales spécifiques. Soudal se réserve le droit d'apporter toutes modifications à ses produits sans avis préalable.