

Colle Fibre de Verre

Version: 02/02/2024

Page 1 sur 1

Caractéristiques techniques

Base	Dispersion synthétique
Consistance	Pâte thixotrope
Système de durcissement	Séchage physique
Densité	Ca. 1,10 g/ml
Résistance à la température**	de -20 °C à +80 °C (après durcissement)
Temps ouvert	Ca. 20 min.
Température d'application	5 °C → 30 °C
Temps de séchage (23°C et 50% R.V.)	Ca. 12 heures
Consommation (*)	130-250 g/m ²

* Les valeurs indiquées peuvent varier selon les conditions environnementales comme température, humidité, nature des supports. ** L'information concerne le produit complètement durci.

Description de produit

Colle Fibre de Verre est une colle à base de dispersion prête à l'emploi destinée au collage de papier peint en fibre de verre sur des supports intérieurs poreux.

Caractéristiques

- Appliquer unilatéralement
- Facilement malléable
- Qualité professionnelle
- blanc après séchage
- Recouvrable après durcissement
- Résistance à l'eau

Applications

- Collage de papier peint en fibre de verre sur des supports poreux à l'intérieur de la maison.

Conditionnement

Couleur: blanc

Emballage: Pot en plastique de 1 kg, Seau 5 kg, Seau 15 kg

Durée de stockage

Au moins 12 mois dans son emballage d'origine fermé, en un endroit sec, par une température comprise entre 5 et 25 °C.

Supports

Types: Supports poreux comme la pierre, le béton, le plâtre, le bois.

Condition: poreux, plat, propre, sec, dépoussiéré et dégraissé

Prétraitement: Sur des supports très absorbants, prétraiter la surface avec une colle diluée (Colle Fibre de Verre + 20 % d'eau). Il est conseillé de faire un test d'adhérence préliminaire sur tout support.

Mode d'emploi

Méthode d'application: Appliquer la colle à l'aide d'un rouleau en peau de chamois, d'une spatule à denture fine ou d'un pinceau. Placer le revêtement mural dans la couche de colle humide et le dérouler. Appuyer ensuite précautionneusement et lisser avec une spatule.

Produit de nettoyage: Il est possible d'éliminer Colle Fibre de Verre des matériaux et outils avec de l'eau avant durcissement. Colle Fibre de Verre durci ne peut être enlevé que mécaniquement.

Réparation: Avec le même produit.

Recommandations de sécurité

Observer l'hygiène de travail usuelle. Voir l'étiquette du produit et la fiche de sécurité.

Remarques

- Après 48 heures au moins, la fibre de verre peut, le cas échéant, être peinte.
- La colle ne peut pas être diluée.

Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l'utilisation de notre produit. Puisque la conception, l'état du substrat et les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle, aucune responsabilité sur la base de cette publication est acceptée. Il est donc recommandé de toujours effectuer un essai préalable aux conditions locales spécifiques. Soudal se réserve le droit d'apporter toutes modifications à ses produits sans avis préalable.