

## Soudafoam X-Tra 750 Click and Fix

Version: 03/02/2024

Page 1 sur 2

### Caractéristiques techniques

Base	Polyuréthane
Consistance	Mousse stable
Système de durcissement	Polymérisation par l'humidité de l'air
Temps de pelliculation (EN 17333-3)	6 min
Temps de coupe (EN 17333-3)	15 min
Densité (EN 17333-1)	Ca. 20 kg/m <sup>3</sup>
Perméabilité à l'air (DIN 18542)	$a < 0,1 \text{ m}^3/[\text{h.m.}(\text{daPa})^{2/3}]$
Perméabilité à la vapeur (DIN EN ISO 12572)	$\mu = 17$
Isolation acoustique (EN ISO 717-1)	62 dB
Conductivité thermique ( $\lambda$ ) (EN 12667)	0,037 W/m.K
Rendement en boîte (EN 17333-1)	500 ml donne env. 35 l de mousse
Rendement en joint (EN 17333-1)	500 ml donne env. 26 m de mousse
Retrait après durcissement (EN 17333-2)	< 2 %
Expansion après durcissement (EN 17333-2)	< 1 %
Expansion pendant le durcissement (EN 17333-2)	Ca. 44 %
Pourcentage de cellules fermées (ISO4590)	Ca. 35 %
Résistance à la compression (EN 17333-4)	Ca. 38 kPa
Force de cisaillement (EN 17333-4)	Ca. 55 kPa
Résistance à la traction (EN 17333-4)	Ca. 105 kPa
Allongement à Fmax (EN 17333-4)	Ca. 18 %
Absorption d'eau	Ca. 0,24 kg/m <sup>2</sup>
Résistance à la température**	-40°C jusqu' à +90°C (durcie)

\*\* L'information concerne le produit complètement durci.

### Description de produit

Soudafoam X-Tra 750 Click and Fix est une mousse PU monocomposant auto-expansive prête à l'emploi. Son aérosol est équipé d'un système patenté Click&Fix. Grâce à son montage rapide, ce système est très convivial. Soudafoam X-Tra 750 Click and Fix contient des gaz sans CFC et HCFC ( pas de risque pour couche d'ozone ) A cause du Duravalve, le rendement reste optimal sur toute la durée de conservation, même lorsqu'il est stocké ou transporté horizontal.

### Caractéristiques

- Grande stabilité de forme (pas de retrait ou de post-expansion)
- Grand rendement de remplissage
- Excellente adhérence sur tous supports, sauf PE/PP
- Très bonne isolation thermique et acoustique

- Excellentes caractéristiques pour le montage
- Basse expansion
- Sans fréon (inoffensif pour la couche d'ozone et l'effet de serre)
- Ne résiste pas aux rayons UV
- Système Click and Fix pour un plus grand confort d'utilisation

### Applications

- Installation de fenêtres et des portes.
- Remplissage de cavités
- Installation et réparation des tuiles faîtières
- Application d'une couche silencieuse
- Optimiser l'isolation dans le domaine de la réfrigération.

Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l'utilisation de notre produit. Puisque la conception, l'état du substrat et les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle, aucune responsabilité sur la base de cette publication est acceptée. Il est donc recommandé de toujours effectuer un essai préalable aux conditions locales spécifiques. Soudal se réserve le droit d'apporter toutes modifications à ses produits sans avis préalable.

---

## Soudafoam X-Tra 750 Click and Fix

---

Version: 03/02/2024

Page 2 sur 2

**Conditionnement***Couleur:* gris*Emballage:* 500 ml aérosol (net)**Durée de stockage**

24 mois dans son emballage fermé en un endroit sec et frais (Entre 5 et 25 °C), Toujours stocker en position debout.

**Mode d'emploi**

Secouer l'aérosol pendant au moins 30 secondes, ou au moins secouer 20 fois la bombe fortement. Met l'aérosol sur le pistolet. Humidifier légèrement le support propre et dégraissé, pour un durcissement plus rapide de la mousse. Ne remplir que partiellement les vides (env. 3/4), car la mousse continue à gonfler. Secouez régulièrement la bombe pendant l'utilisation. En cas d'application de plusieurs couches, humidifier le support entre chaque couche. Le mousse non durcie peut être enlevée à l'aide de Soudal Foamcleaner ou acétone. Avant d'utiliser le cleaner, vérifiez si les surfaces sont affectées. Les plastiques et les couches de laque ou de peinture peuvent être particulièrement sensibles à cela.

Température de l' aérosol: +5 °C - 30 °C

Température ambiante: +5 °C - 35 °C

Température de la surface: +5 °C - 35 °C

**Recommandations de sécurité**

Observer l'hygiène de travail usuelle. Porter des gants et des lunettes de sécurité. Enlever la mousse mécaniquement, ne jamais la brûler. Voir l'étiquette du produit et la fiche de sécurité. Lors de la vaporisation (par exemple avec un compresseur), des mesures de sécurité supplémentaires seront nécessaires. Suffisamment aérer les pièces fermées.

**Remarques**

- Une légère humidification du support optimise l'adhérence, accroît le rendement et accélère le durcissement. Pour remplir de grands volumes: appliquer la mousse par couches et humidifier entre chaque couche. Pour les supports inhabituels, un test d'adhérence préalable est recommandé.

**Normes et certificats**

- Label EC-1 PLUS : très faibles émissions
- Perméabilité à l'air (EN 12114) - Rapport de test 19-001215-PR01 PB-K05-02-de-01 (IFT Rosenheim)
- Conductivité thermique (DIN EN 12667) - Rapport de test 191171 (MPA Bau Hannover)
- Insonorisation (EN ISO 717-1) - Rapport de test 18-002930-PR01 PB Z0506-K05-04-de-01 (IFT Rosenheim)
- Perméabilité à la vapeur d'eau (EN ISO 12572) - Rapport de test 19-001215-PR03 PB-K05-09-de-01 (IFT Rosenheim)

---

Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l'utilisation de notre produit. Puisque la conception, l'état du substrat et les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle, aucune responsabilité sur la base de cette publication est acceptée. Il est donc recommandé de toujours effectuer un essai préalable aux conditions locales spécifiques. Soudal se réserve le droit d'apporter toutes modifications à ses produits sans avis préalable.

---